

## T-REX IMMEDIARE GRIP

### MOMENTINIO SUKIBIMO MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 14/11/2013

Lapas: 1 iš 2

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Akriolo polimerai
Konsistencija	Pasta
Kietėjimas	Fizinis džiuvimas per vandens išgaravimą
Tankis	Apie 1.30 g/cm <sup>3</sup>
Terminis atsparumas	-20°C iki +70°C
Darbinis laikas (*)	15 min.
Pradinio sukibimo stiprumas	Bent 350 kg/m <sup>2</sup>
Galutinė klijavimo jėga mediena-mediena	Apie 22 kg/cm <sup>2</sup>
Galutinė klijavimo jėga mediena-aliuminis	Apie 16 kg/cm <sup>2</sup>
Galutinė klijavimo jėga mediena-PVC	Apie 12 kg/cm <sup>2</sup>
Naudojimo temperatūra	+5°C iki +30°C

(\*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

**Produkto aprašymas:**

T-Rex Immediate Grab – tai tirpiklių neturintys, stipriai klijuojantys konstrukciniai klijai, turintys labai aukštą pradinio sukibimo (virš 350 kg/m<sup>2</sup>) bei galutinio suklijavimo galią, sustiprinti stiklo pluošto. Ypatingai tinka klijuoti prie porėtų paviršių.

**Savybės:**

- Sustiprinti stiklo pluošto
- Momentinis sukibimas aukštesnis nei 350 kg/m<sup>2</sup>
- EC-1R Plus ženklimas: labai mažas pavojingų medžiagų skleidimas
- Be tirpiklių
- Tinka klijuoti ant nelygių paviršių
- Puikiai limpa prie daugelio statybinių medžiagų, naudojamų lauko ir vidaus darbuose

**Panaudojimo sritys:**

- Tinka dekoratyvinių medžiagų, grindjuosčių, gipso plokščių klijavimui vertikaliai, horizontaliai ir virš galvos
- Tinka medienos, daugelio plastikų, plytų, akmens, plytelių, metalo momentiniam bei labai stipriam klijavimui ant porėtų paviršių – betonas, tinkas, MDF, OSB, medienos plokštės, medžio drožlių plokštės

**Pristatymo forma:**

*Spalva:* Balta

*Pakavimas:* 380 g tūtelė

**Paviršiai:**

*Tipas:* Visi paviršiai, išskyrus PE, PP ir bituminius. Bent vienas paviršius turi būti porėtas (kvėpuojantis), kitaip džiuvimo laikas ženkliai pailgėja.

*Pobūdis:* paviršius turi būti sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be netvirtų/klibančių dalių. Rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo testą.

**Naudojimo instrukcija:**

*Būdas:* Klijus tepkite silikoninio pistoleto pagalba juostomis arba taškais (kas 15 cm klijuojant plokštes). Visada užtepkite klijų ant plokštės kraštų ir kampų. Nedelsiant prispauskite klijuojamus paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Klijuojant sunkius elementus arba klijuojant vertikaliai gali būti reikalinga pradinė elemento fiksacija. Klijai apkraunami praėjus 24-48 val.

*Naudojimo temperatūra:* +5°C iki +35°C

*Valymas:* vandeniu nesukietėjusius, mechaniškai, jei sukietėję

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

---

## **T-REX IMMEDIARE GRIP**

### **MOMENTINIO SUKIBIMO MONTAŽINIAI KLIJAI**

---

Data: 14/11/2013

Lapas: 2 iš 2

*Taisymas:* ta pačia medžiaga

**Galiojimo laikas:**

Mažiausia 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant vėsioje (+5°C iki +25°C) sausoje vietoje.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikytis įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

**Pastabos:**

- Klijuojant pradinio sukibimo bei galutinio užklijavimo stiprį lemia suspaudimo stiprumas. Suspaudimo trukmė nėra tokia svarbi
- Nenaudoti vietose, kuriose galimas nuolatinis pamerkimas po vandeniu

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.