

# T-REX ADEZIV PRIZA IMEDIATA

**Date tehnice:**

Baza	Polimeri acrilici
Consistentă	Pasta
Sistem de uscare	Uscare fizică
Greutate specifică	Cca 1,30 g/cm <sup>3</sup>
Rezistență termică	-20°C până la +70°C
Timp de lucru	15 minute
Forța de lipire inițială	Cel puțin 300 kg/m <sup>2</sup>
Forța de lipire finală lemn-lemn	Cca 22 kg/cm <sup>2</sup>
Forța de lipire finală lemn-aluminiu	Cca 16 kg/cm <sup>2</sup>
Forța de lipire finală lemn-PVC	Cca 12 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicare	+5°C până la +30°C

• Valorile depind de condițiile de mediu cum ar fi temperatura, umiditatea, substratul etc.

**Descriere:**

Adeziv montaj cu priză imediată, pentru lipirea obiectelor grele la interior și exterior. Forța de lipire inițială 300 kg/m<sup>2</sup>. Lipiri universale, ramforsat cu fibre, aplicabil pe suprafețe poroase. Ecologic, fără solvenți, acoperă foarte bine suprafețele inegale, excelență aderență pe suprafețe poroase.

**Caracteristici:**

- Ramforsat cu fibre
- Putere de lipire inițială înaltă 300kg/m<sup>2</sup>
- Etichetare EC-1R Plus : valori de emisii foarte mici
- Fără solvenți
- Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale
- Aplicare direct doar pe un substrat
- Excelență aderență pe majoritatea materialelor de construcții, cu aplicare la interior și exterior

**Aplicatii:**

- Excelent pentru lipirea imediată și tare majorității materialelor de construcții cum ar fi lemn, plastic, caramida, piatra, plăci ceramice, metal pe suprafețe poroase cum ar fi beton, gips, MDF, OSB, panouri din lemn, placaj, etc.
- Excelent pentru lipirea elementelor decorative, panouri din gips, panouri din placaj, pe suprafețe orizontale și verticale sau pe tavane.

**Culoare:**

Alb

**Ambalaj:**

cartus 380g.

**Suporturi:**

*Natura:* orice suporturi cu excepția PE, PP și suprafețe bituminoase. Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă, altfel timpul de uscare va fi mult semnificativ.

*Stare:* uscate, curate, fără urme de praf sau grasimi.

Recomandăm un test de compatibilitate preliminar.

**Instrucțiuni de folosire:**


*Aplicare:* Aplicați adezivul cu ajutorul unui pistol de silicon în puncte sau cordoane (la fiecare 15 cm). Aplicați adezivul până la capetele sau colțurile suprafețelor. Presați suprafețele imediat și bateti cu un ciocan de cauciuc. Un dispozitiv de presare ar putea fi necesar. Obiectele lipite pot fi puse sub sarcină după 24-48 ore

*Temperatura de aplicare:* +5°C...+25°C

*Curățare:* cu apă imediat după aplicare, mecanic după uscare.

*Reparare:* cu același produs.

**Atenție:** Directivele cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.



---

## T-REX ADEZIV PRIZA IMEDIATA

---

**Termen de garantie si depozitare:**

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Certificat de calitate:**

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

**Masuri de protectie:**

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru informatii suplimentare

**Observatii:**

- la lipire, presarea va influenta forta de lipire initiala si finala. Durata de presare este mai putin importanta
- nu folositi la aplicatii supuse la imersiune continua.

**Atentie:** Directivele cuprinse in aceasta documentație sunt rezultatul experienței si practicii noastre. Datorita varietății materialelor, substraturilor si numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.